


Especificaciones técnicas suelo laminado

CARACTERÍSTICAS GENERALES


CARACTERÍSTICA	NORMA	SIMBOLOGÍA	ESPECIFICACIÓN
Grosor del elemento, t:	UNE EN 13329:Anexo A		8 mm
Escuadría de la cara, q:	UNE EN 13329:Anexo A		$q_{\text{máx.}} \leq 0,2 \text{ mm}$
Rectitud de la cara, s: Curvatura lateral	UNE EN 13329:Anexo A		$s_{\text{máx.}} \leq 0,3 \text{ mm}$
Planitud del elemento, f: - Transversal - Longitudinal	UNE EN 13329:Anexo A		Valores individuales máximos: $f_{T,\text{cóncavo}} \leq 0,15 \%$ $f_{T,\text{convexo}} \leq 0,20 \%$ $f_{L,\text{cóncavo}} \leq 0,5 \%$ $f_{L,\text{convexo}} \leq 1 \%$
Juntas entre elementos, o: Aberturas entre piezas	UNE EN 13329:Anexo B		$o_{\text{medio}} \leq 0,15 \text{ mm}$ $o_{\text{máx.}} \leq 0,20 \text{ mm}$
Diferencia de altura entre elementos, h: Enrase entre piezas	UNE EN 13329:Anexo B		$h_{\text{medio}} \leq 0,10 \text{ mm}$ $h_{\text{máx.}} \leq 0,15 \text{ mm}$
Resistencia a la luz	EN 20105-A02 EN ISO 4892-2		Contraste entre zona expuesta y sin exponer: grado 4, escala de grises
Arranque de superficie	UNE EN 13329:Anexo D		$\geq 1,25 \text{ N/mm}^2$
Resistencia a la abrasión (Punto inicial)	EN13329:Anexo E		AC5 (≥ 6000 Ciclos)
Resistencia al impacto	EN13329:Anexo H		CLASE IC3
Nivel de uso	EN 13329		CLASE 33 USO COMERCIAL INTENSO CLASE 23 USO DOMÉSTICO INTENSO
Resistencia al manchado	EN-438		Grupos 1-2 ≥ 5 Grupo 3 ≥ 5
Resistencia a tracción (Apertura 0,2 mm)	EN13329		$\geq 1 \text{ kN/ml}$
Efecto de la pata de un mueble	EN424 (Pata tipo 0)		Ningún daño visible
Efecto de una silla con ruedas	EN425		25000 ciclos sin daños
Hinchazón en grosor	ISO 24336		$\leq 15 \%$
Coefficiente de resbaladidad	CTE / ENV 12633		Clase 1
Antibacteriano	ASTM G-22		No es propagador de bacterias

CARACTERÍSTICAS SEGÚN NORMA UNE EN 14041

CARACTERÍSTICA	NORMA	SIMBOLOGÍA	ESPECIFICACIÓN
Reacción fuego	EN 13501		C _{fl} s1
Emisión formaldehído	EN 717-2		E1
Clasificación antiestática	EN 1815		Antiestático < 2 KV

SUELO RADIANTE



CARACTERÍSTICA	NORMA	SIMBOLOGÍA	ESPECIFICACIÓN
Suelo radiante	EN 12667		Apto para suelo radiante (máx 28°C)

CERTIFICADOS Y APROBACIONES

TIPO	ENTIDAD	APROBACIÓN
Certificado Medioambiental	PEFC	Certificado PEFC-14/35-00210

GARANTÍA

Las garantías del suelo laminado Dekorline se emite por un plazo de 20 años para uso doméstico y 5 años para uso comercial y zonas húmedas.